

СТАНДАРТ Для потолков

НАЗНАЧЕНИЕ	Окраска потолков в сухих помещениях.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности, стеклообои, виниловые обои.
СВОЙСТВА	Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Обладает высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Произведено по итальянским технологиям.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, тщательно очистить до полного удаления. Неровности зашпатлевать и загрунтовать. Перед нанесением краски рекомендуется загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности поверхности.
НАНЕСЕНИЕ	Краска наносится кистью, валиком, методом безвоздушного распыления или пневматическим распылителем. Краска применяется при температуре не ниже 5°C. Колеровка: производится водными или универсальными колеровочными пастами. Для получения пастельных тонов рекомендуется добавлять до 5% колера, для более насыщенных — не более 10% от объема исходного материала. Рекомендуем не колеровать всю краску целиком, а предварительно сделать контрольный образец в отдельной емкости на малом объеме: при высыхании цвет может потемнеть на полтона. Используйте весы или мерную посуду. Инструмент очищается водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 65% до 1ч. Полный набор прочности достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C и влажности воздуха 60-70%. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход для одного слоя покрытия 140-160 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 1 год со дня изготовления.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, микронизированный мрамор, диоксид титана, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
ФАСОВКА	1,3 кг; 3 кг; 6,5 кг; 14 кг.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Экоматериалы Рус»